



Грунтовка для древесины LUCITE® Woodprimer plus

Тип

Изоляционная грунтовка на водной основе на базе катионактивных связующих веществ с превосходным блокирующим и изоляционным действием для водорастворимых компонентов древесины.

Назначение

Нанесение на древесину грунтовочного покрытия с превосходным блокирующим и изоляционным действием для водорастворимых компонентов древесины до нанесения водных или содержащих растворители однокомпонентных покровных слоев.

Именно на такой древесине как, например, дуб, красное дерево, ель и т.п. (см. инструкцию-памятку № 18 федеральной комиссии по краскам и защите материальных ценностей) грунтовка для древесины LUCITE® Woodprimer plus приводит к превосходным изоляционным результатам.

Применение внутри и снаружи помещений.

Характеристики грунтовки

- быстрое полное высыхание (через 3 часа можно наносить новый слой),
- очень хороший розлив,
- легкое нанесение,
- превосходное сцепление,
- без внутренних напряжений,
- на водной основе
- нейтральный запах,
- превосходное блокирующее действие,
- универсальная возможность последующего нанесения покровных слоев на водной основе или на основе растворителей,
- эффективная катионактивная технология связующих веществ.

Размеры тары: 12,00 л

Оттенок: белый



Технические характеристики

Степень глянца:	тускло-матовый / 3,9 ед. (угол 85°)
Плотность (20°C):	примерно 1,44 г / мл (среднее значение)
Сухой остаток:	примерно. 57 % по массе
Вязкость:	готовая к применению/ нанесению
Расход:	безвоздушное распыление

около 160 мл / м² / покрытия

Точные показатели расхода зависят от объекта, свойств поверхности и соответствующего выбора распылительной форсунки (размеры форсунки / угол распыла).

Нанесение кисточкой валиком:

Около 100 мл / м² / покрытия на гладкой поверхности. На негладких поверхностях, соответственно, больший расход, в соответствующих случаях нанести пробное покрытие.

Температура нанесения: > + 8°C

Характеристики применения

Высыхание при относительной влажности

20°C и 60 %:

высыхание до твердой пленки примерно через 1 час.

Перед нанесением покровного слоя выдержать продолжительность высушивания 4 – 6 часов.

Низкие температуры и / или высокая влажность воздуха могут привести к замедлению высыхания.

Нанесение:

грунтовка для древесины LUCITE® Woodprimer plus готова к применению.

Перед применением тщательно размешать.

Разбавление водой отрицательно скажется на изоляционных свойствах грунтовки.

Избегать повторного нанесения в углах и углублениях.

Для исключения заметных переходов на больших площадях требуется выполнение быстрого нанесения мокрое по мокрому.

Типы нанесения:

валиком / кисточкой
без разбавления.

Безвоздушное распыление:

без разбавления / При необходимости разбавить макс. 5 % воды.

Распылительная форсунка = 0,017 - 0,028 дюйм.

Давление = 180 - 250 бар.

Угол распыла = 50°.

Тип фильтра = средний (белый) / число ячеек 50.



Хранение: обязательно беречь от мороза. Хорошо закрыть начатую тару и быстро использовать грунтовку. Срок хранения 24 месяца в неоткрываемой таре. Дату изготовления смотри надпись на таре.

Мойка инструмента: сразу же после применения чистой водой. Тщательно мыть инструмент (пистолет, валики и т.п.) во время перерывов в работе, перед и после применения.

Предварительная обработка поверхности

Поверхности должны обладать несущей способностью, быть прочными, сухими, не иметь загрязнений, налета, выцветаний, поражений грибом, спеченных слоев, мучнистых слоев и расслаивающих веществ.

Просьба соблюдать правила выполнения подрядно-строительных работ, часть С, DIN 18363, абзац 3, а также соответствующие инструкции-памятки федеральной комиссии по краскам и защите материальных ценностей, в частности, инструкцию-памятку №18. В случае проведения работ по чистке необходимо соблюдение правовых норм.

До проведения работ рекомендуется подготовить образцы поверхностей с целью проверки прилипания и получения картины поверхности.

Пораженные плесенью поверхности основательно обработать обычными средствами для удаления плесени (просьба соблюдать соответствующие технические инструкции-памятки и указания по применению) и дать хорошо высохнуть.

Затем следует нанести дополнительный слой грунтовки для древесины LUCITE® Woodprimer plus.

Перед выполнением работ следует основательно очистить поверхности с сильными отложениями, такие как, например, копоть, никотин, жир, масло и т.п. Выдерживать достаточное время сушки!

Для очистки соответственно загрязненных поверхностей не следует применять классические щелочные средства очистки (например, Geiger SE1) или подготовленные чистящие/моющие средства (например, Multi-Star).

Специфическая для материалов высокая щелочность подобных веществ может отрицательно повлиять на изоляционное действие изоляционных лакокрасочных материалов на основе катионактивных связующих веществ.

Блокирующее действие может ослабнуть или при определенных условиях полностью исчезнуть настолько, что на покрытиях могут появиться коричневые изменения цвета.

Структура покрытия

Для изоляционного покрытия нанести без разбавления обильный равномерный слой грунтовки для древесины LUCITE® Woodprimer plus.

В отдельных случаях, например, при сильных поражениях, на сильно загрязненных поверхностях или поверхностях с различной степенью поглощения может потребоваться нанесение второго слоя.

На промежуточные и покровные слои можно повторно нанести все другие однокомпонентные покрытия из программы изделий LUCITE® (на водной основе), покровные слои покрытия CWS WERTLACK® Aqua Premiumline, а также покрытия из программы DELTA® и CWS WERTLACK® (на основе растворителей).

Просьба соблюдать указания в соответствующих, относящихся к материалу технических инструкциях-памятках.



Характеристики безопасности

Классификация и маркировка приводятся в действующем паспорте безопасности, который можно скачать со странички <http://www.cd-color.de/de/infocenter/downloads/datenblaetter-sd-tm.html>.

Код изделия / GISCODE в соответствии с информационной системой об опасных веществах BG-BAU – GISBAU:

смотри маркировку продукта, а также действующий паспорт безопасности (раздел 7.3).

Инструкции по применению согласно §14 Постановления об обращении с опасными веществами для их эксплуатации приводятся на страничке <http://www.wingis-online.de/>

Просьба соблюдать указания в паспорте безопасности

Специальные указания

Поверхности не должны иметь загрязнений, расслаивающих веществ, они должны быть сухими и прочными. Следует соблюдать правила выполнения подрядно-строительных работ, часть C, DIN 18363, абзац 3.

Необходимо обязательно обрабатывать до этого деревянные поверхности, расположенные вне помещений, в зависимости от типа древесины (см. инструкцию-памятку № 18 федеральной комиссии по краскам и защите материальных ценностей) соответствующим пропитывающим составом (химическая защита древесины).

Нанести на необработанные, насыщенные компонентами деревянные изделия внутри и снаружи помещений первый слой исключительно нашей изоляционной грунтовки для древесины LUCITE® Woodprimer plus.

Нельзя превышать максимально допустимую влажность древесины 15 %.

Не наносить на поверхности со стоячей водой или подвергаемые постоянной влаге поверхности.

Грунтовка для древесины LUCITE® Woodprimer plus несовместима с другими лакокрасочными материалами. Просьба не смешивать грунтовку для древесины LUCITE® Woodprimer plus с дисперсионными красками.

При нанесении грунтовки для древесины LUCITE® Woodprimer plus всегда использовать чистый инструмент.

Разбавление водой отрицательно сказывается на изоляционных свойствах изделия.

Грунтовку для древесины LUCITE® Woodprimer plus нельзя подвергать открыто действию дождя или другим воздействиям влаги, и вне помещений ее необходимо как можно быстрее покрыть новым слоем.

При применениях в помещениях для хранения пищевых продуктов мы рекомендуем убрать товары на период ремонта и на срок высушивания лакокрасочного покрытия.

Постоянно эластичная масса для заделки швов и уплотнительные профили принципиально не подлежат покрытию.

Просим принципиально соблюдать инструкции федеральной комиссии по краскам и защите материальных ценностей, Франкфурт-на-Майне.

У неизвестных или неуказанных поверхностей мы рекомендуем проводить пробную окраску с последующей проверкой прилипания (метод нанесения сетки царапин) в соответствии с DIN EN ISO 2409.



При контакте лакокрасочной пленки с содержащими пластификаторы материалами (дверные и оконные уплотнения) необходимо получить от производителя уплотнений отсутствие противопоказаний или выполнить пробное нанесение лака.

В тяжелых случаях просим до начала работ обратиться в нашу техническую сервисную службу или технологический отдел.

При недостаточной вентиляции и / или при применении материалов методом распыления следует использовать респиратор.

Низкие температуры и / или плохая приточная и вытяжная вентиляция могут отрицательно сказаться на высыхании.

Перед применением всегда смотреть маркировку и ознакомиться с информацией об изделии.

Необходимо тщательно укрыть все неокрашиваемые поверхности. Смыть водой брызги со всех видов поверхностей во влажном состоянии.

Общие указания

Приведенные выше данные составлены в соответствии с последним уровнем развития техники и технологии применения, и они включают в себя рекомендательные указания. Они описывают нашу продукцию и информируют об их использовании и применении.

Учитывая многообразие и различия соответствующих рабочих условий и применяемых материалов, мы не можем в своем описании предусмотреть каждый отдельный случай.

Для долговечности изделий необходимо выполнение своевременного ухода и работ по восстановлению.

Если мы однозначно в письменной форме не гарантируем особых свойств и пригодности нашей продукции для определенной цели применения, то наша рекомендательная памятка по применению в любом случае не носит обязательный характер, даже если она выполнена с должной компетенцией.

Из указанных выше данных не может вытекать юридическая ответственность.

Наши технические рекомендации по применению, добросовестно предоставляемые нами для поддержки покупателя / потребителя, исходя из нашего опыта в соответствии с настоящим уровнем развития техники, остаются на усмотрение покупателя.

Они не являются основанием для договорных юридических отношений и не несут дополнительных обязательств из договора купли-продажи. Кроме того, они не освобождают покупателя / потребителя от необходимости проведения под собственную ответственность проверки нашей продукции на ее пригодность для предусмотренной цели применения.

В остальном силу имеют наши Общие условия заключения сделок.

С появлением настоящей инструкции-памятки теряют силу все указания прежних изданий.

Консультация по поводу аллергии по телефону 02330 / 926 184.

По другим техническим справкам и информации просим обращаться по телефону 02330 / 926 285 (горячая линия) в наш технологический отдел.

Дополнительно можно посмотреть другую информацию на нашей страничке в интернет www.cd-color.de. Здесь Вы найдете все относящиеся к продукции технические инструкции-памятки и паспорта безопасности.

L - 4003-1 LUCITE® Woodprimer plus 200617 FL





Leistung verbindet

CD-Color
GmbH & Co. KG
D-58313 Herdecke
Wetterstraße 58

Tel. (+49) 02330/926-0
Fax (+49) 02330/926-580
www.cd-color.de
info@cd-color.de

Ein Unternehmen der Dörken-Gruppe



Leistung verbindet