



No. L – 4003 – N
Güncellik 11 / 2016



CWS WERTLACK® ISO Holzlack 2 in 1 Aqua

Ürün açıklaması

Özel bağlayıcı madde bazlı suyla inceltilbilir son kat boya. Suda çözülür ahşap içerik maddelerini mükemmel izolasyon ve kesme etkisi. Katranın ve nikotinin yoğun nüfuz ettiği ahşap alanlarda iyi izolasyon özellikleri.

Kullanım amacı

Çeşitli ahşap zeminler, ahşap lif plakaları, MDF plakalar, OSB plakalar, zımparalanmış eski boya katmanları, boyut istikrarlı ahşap kaplamalar ve çatı alt yüzeylerinde astar ve son kat boyama.

Suda çözülür ahşap içerik maddelerini mükemmel izolasyon ve kesme etkisi, özellikle meşe, maun, shorea, çam vs. gibi ağaçlarda (bakınız BFS Bilgi broşürü 18).

Tavan ve duvar alanları, korkuluklar, vs. gibi doğrudan mekanik yüklere maruz kalan ahşap yapı parçalarında kullanılır.

İç ve dış mekanda kullanılabilir.

Ürün özellikleri

- Hızlı kuruma
- Çok iyi akış
- Kolay işleme
- Mükemmel tutunma
- Suyla inceltilbilir
- Olağanüstü kesme etkisi / izolasyon kapasitesi
- Gerilimsiz
- Kokusuz
- Çok iyi kenar kapatma
- İyi yüzey dayanıklılığı

Ambalaj büyüklükleri: 0,75 l / 2,50 l / 12 l



Renk tonları: Buz beyazı /

ISO Holzlack 2 in 1 Aqua "yerinde" MixPlus renklendirme teknolojisi üzerinden çok sayıda pastel renk tonlarında renklendirilebilir (üniversal pasta sistemi).

Teknik veriler

Parlaklık derecesi: İpek parlaklığı / yakl. 25 E. (60° açı)

Yoğunluk (20°C): Yakl. 1,26 g / ml

Tüketim: Yakl. 140 ml / m² / boya katmanı, düz, kolay emen zeminlerde. Pürüzlü zeminlerde duruma göre daha fazla.

Lütfen tam tüketim değerlerini objede bir test boyaması yaparak tespit ediniz.

Uygulama sıcaklığı: > + 8° C

Uygulama verileri

**Kuruma, 20°C'de /
% 65 bağıl nemde:**

Yakl. 1 saat sonra yüzeyi kuru / toz tutmayacak derecede

Son kat boyayı uygulamadan önce 4 - 6 saat kuruma süresine uyun.

Düşük sıcaklıklar ve / veya yüksek hava nemi kurumayı geciktirir.

İşleme türü:

Fırça, Rulo (inceltilmemiş / malzeme işlenmeye hazır ayarlanmıştır).

Havasız püskürtme (inceltilmemiş / Nozul = 0,015 - 0,019 inç / Basınç = 180 - 200 bar / Filtre = 60 MA).

Tam tüketim değerleri objeye, zemin özelliğine ve ilgili nozul seçimine (nozul büyüklüğüne/ püskürtme açısına) göre değişebilir

Aletlerin temizlenmesi:

Kullanımdan hemen sonra suyla.

Depolama:

Dona karşı korunaklı yerde depolayın. İyi kapatılmış ambalajlarda depolanabilirlik 12 aydır.



Genel zemin ön işleme

Zeminler taşıyabilir, sıkı, kuru, tozsuz olmalıdır, üzerlerinde kir, kabarmalar, renk değişimleri, mantar istilası ve ayırıcı maddeler olmamalıdır.

Mevcut olan eski boya katmanları uygunluğa, tutunma ve taşıma kapasitesine dair kontrol edilmelidir. Lütfen VOB (İnşaat Hizmetleri için Sözleşme Kuralları), Bölüm C'yi, DIN 18363, Bölüm 3'ü ve ilgili BFS Bilgi broşürlerini dikkate alınız. Temizleme çalışmalarında yasal yönetmelikler dikkate alınmalıdır.

Tutunmayı ve yüzey görünümünü kontrol etmek amacıyla çalışmalardan önce deneme alanlarının oluşturulması tavsiye edilir. Taşıma kapasitesi olmayan eski katmanlar tamamen kaldırılmalıdır.

Belirtilen şekilde kirlenmiş zeminlerin temizlenmesi için klasik kostik maddeler (ör. Geiger SE1) veya kullanıma hazır temizleme maddeleri (ör. Multi-Star) kullanılmamalıdır.

Bu tarz ürünlerin ürüne özel yüksek alkalik oranı katyon bağlayıcı madde bazlı izolasyon boya katmanının izolasyon etkisine olumsuz etki edebilir.

Yalıtım etkisi zayıflatılabilir veya duruma göre tamamen engellenebilir, böylelikle boya katmanında kahverengi renk değişimleri görülebilir.

Kaplama yapısı

Astar katmanı: Ahşap zeminleri normalde 1 kez eşit, tok, inceltilmemiş olarak boyayın.

Son kat: 1 kez eşit, tok, inceltilmemiş boyayın.

Münferit durumlarda, ör. kaplanacak ahşap zeminlerin yoğun kirliliğinde veya aşırı kritik zeminlerde ek bir son kat (3. katman boya) gerekli olabilir.

Fırça ve rulo uygulamasında malzeme tüketimi yakl. **140 ml / m² boya katmanı.**

Özel uyarılar

ISO Holzlack 2 in 1 Aqua başka ürünler ile uyumlu değildir. Lütfen başka suyla inceltilebilir boyalar ile karıştırmayınız. Her zaman temiz aletler kullanın. Suyla inceltme izolasyon kapasitesini olumsuz etkiler.

Zeminlerde kirler, ayırıcı maddeler olmamalıdır, zeminler kuru ve taşıyabilir olmalıdır. VOB (İnşaat Hizmetleri için Sözleşme Kuralları), Bölüm C'yi, DIN 18363, Bölüm 3'ü dikkate alın.

Maksimum ahşap nemi % 15'i aşmamalıdır.

Bilinmeyen veya belirtilmeyen zeminlerde bir test boya uygulaması tavsiye ederiz.

Zorlu durumlarda lütfen çalışmalara başlamadan önce Teknik Dış Hizmetlerimiz ile görüşünüz.

İşleme ve kuruma süreci sırasında iyi havalandırma sağlayın.



Düşük sıcaklıklar ve / veya kötü giriş ve çıkış havalandırması kurumaya olumsuz etki edebilir.

Boya filminin yumuşatıcı içeren ürünler (kapı ve pencere contaları) ile temasta conta profili üreticisinden sakıncasızlık alınmalıdır ya da bir test boya uygulaması gereklidir.

Güvenlik verileri

Sınıflandırmayı ve işaretleme için lütfen <http://www.cd-color.de/de/infocenter/downloads/datenblaetter-sd-tm.html> adresinden indirebileceğiniz güncel güvenlik veri sayfasından ediniz.

BG-BAU – GISBAU uyarınca ürün kodu / GISCODE:

Ürün etiketine ve güncel güvenlik veri sayfasına bakınız (Bölüm 7.3)

İşletmeniz için Tehlikeli Maddeler Yönetmeliği Madde 14 uyarınca işletme talimatını bulabileceğiniz adres: <http://www.wingis-online.de/>

Lütfen güvenlik veri sayfasındaki bilgileri dikkate alınız

Genel uyarılar

Yukarıdaki bilgiler geliştirme ve uygulama teknolojisinin en güncel durumuna göre derlenmiştir ve tavsiye niteliğinde açıklamalar içermektedir. Bu bilgiler ürünlerimizi tarif etmektedir ve uygulamaları ve işlenmeleri konusunda bilgi vermektedir.

İlgili çalışma koşullarının ve kullanılan malzemelerin çeşitliliği ve farklılığı nedeniyle tarifimizde her münferit durumu ele alamayız.

Ürünlerin dayanıklılığı için zamanında bakım ve onarım çalışmaları gereklidir.

Belirli bir kullanım amacı için ürünlerin spesifik özellikleri ve uygunlukları yazılı olarak kesin garanti edilmediği sürece, en iyi bilgiler ışığında verilse bile, uygulama tekniğine ilişkin danışmanlık her halükarda bağlayıcı değildir.

Yukarıdaki bilgilerden yasal bağlayıcılık talep edilemez.

Alıcının / Uygulayıcının desteklenmesi amacıyla tecrübelerimiz temelinde en iyi bilgilerimiz ışığında tekniğin güncel durumuna uygun olarak verdiğimiz uygulama tekniğine ilişkin tavsiyelerimiz, bağlayıcı değildir.

Bunlar satış sözleşmesine bağlı olarak yasal sözleşme ilişkisi ve ek sorumluluk teşkil etmemektedir. Ayrıca alıcıyı / uygulayıcıyı ürünlerimizi öngörülen kullanım amacına uygunluklarına dair kendi sorumluluklarıyla kontrol etmekten muaf tutmamaktadır.

Bunların dışında Genel Ticari Şartlarımız geçerlidir.

Bu bilgi broşürünün yayınlanmasıyla önceki sürümlerdeki bilgiler geçerliliklerini kaybetmektedir.

Alerjisi olan kişiler için danışmanlık: 02330 / 926 184.



Başka teknik sorularınız ve bilgiler için lütfen 02330 / 926 285 (Destek Hattı) numaralı telefondan Uygulama Tekniği Departmanımıza başvurunuz.

Ek olarak ayrıntılı bilgileri www.cd-color.de internet sayfamızdan edinebilirsiniz. Burada ürüne ilişkin tüm Teknik Bültenleri ve Güvenlik Veri Sayfalarını bulabilirsiniz.

L - 4003-N ISO Holzlack 2 in 1 Aqua 101116 FL



CD-Color
GmbH & Co. KG
D-58313 Herdecke
Wetterstraße 58

Tel. (+49) 02330/926-0
Fax (+49) 02330/926-580
www.cd-color.de
info@cd-color.de

Ein Unternehmen der Dörken-Gruppe

